

Protectapeel Glasstrip Original

Laikina apsauga langams ir ne tik



Protectapeel Glasstrip Original — tai laikina, atspari atmosferos poveikiui, lengvai pašalinama, apsauginė danga stiklui, langams, durims ir kitiems neporėtiems paviršiams. Tvirta plastikinė luoba atspari trinčiams, dažams ir kitam statybiniam purvui. Plėvelė išsaugo savo savybes ir pradinį skaidrumą 6 mėnesius.

Glasstrip taip pat galima naudoti kaip laikiną langų įpakavimo priemonę juos saugant ar transportuojant. Šia danga taip pat galima apsaugoti bet kokius neporėtus paviršius, pavyzdžiui plytelių mozaikas, čerpes, aliuminio, nerūdijančio plieno ir pan.

Galime pasiūlyti ir plėvelę, atsparią ultravioletinių spindulių poveikiui.

Būsena — vandens dispersija (neutrali)

Spalva — paprastai būna mėlyna, skaidri. Galima užsakyti ir specialiai užtamsintus atspalvius.

Saugumas — produktas pagamintas vandens pagrindu, netoksiškas, skystam pavidale nedegus. Sudžiuvusi plėvelė taip pat nepavojinga sveikatai ar aplinkai.

Paskirtis — lengvai pašalinama danga, skirta apsaugoti stiklus, langus, taip pat ir PVC, metalinius ar dažytus paviršius nuo nepagedaujamo poveikio. Dengiant dažytus medinius paviršius, reikia prieš tai pabandyti ant nedidelio ploto. Šia plėvele negalima dengti nedažytų medinių paviršių.

Padengimas

prieš viso paviršiaus padengimą BŪTINA šį produktą testuoti, padengiant visų elementų ir paviršių testuojamus plotelius. Palaikykite Protectapeel 28 val. iki pilno išdžiuvimo. Įsitinkite, kad Protectapeel gerai nusiplėšia nuo visų dengiamų elementų ir paviršių.

—VOLELIU: Užtepti kailiniu voleliu stipriai nespausdžiant. Dengti mažiausiai du kartus (po pirmo padengimo palaukti kol nudžius). Nenaudoti teptuko (nebent sunkiai prieinamose vietose).

UŽPURŠKIJANT: Rekomenduojama naudoti beorį purkštuvą. Beorio purkštuvo slėgis 2,000 psi (orinio purkštuvo - 60 psi). Purkštuvo galvutės dydis 17 thou. Purkšti du sluoksnius – vieną horizontaliai, antrą vertikaliai.

Prieš dengimą produktą gerai išmaišyti. Dengti gausiai, kad šlapios dangos storis būtų mažiausiai 300 mikronų = 100 mikronų sausa danga. Svarbu, jog sausa danga visur būtų bent 100 mikronų storio – kitaip bus sunkiau dangą nuplėšti, nes plyš galalais .

Dengiant vengti nelygių, netoly gaus storio dangos kraštų. Lygiems kraštams pasiekti rekomenduojama

naudoti lipnią dažymo juostą – denkite iki ir ant juostos ir poto nuplėškite juostą kol Glasstrip dar šlapias. Nedengti lyjant ar esant neigiamai oro temperatūrai. Baigus darbą visus dengimo įrankius švariai išplauti šaltame vandenyje. 0,1 mm apsauga nudžiūna per 2 valandas esant kambario temperatūrai. Pagreitinti džiuvimą galima pakeliant paviršiaus temperatūrą (iki 50°C) ir užtikrinant maksimalią oro cirkuliaciją.

Atnaujinimas — jei danga suplyšo, tai toje vietoje pašaliname atplyšusią plėvelę ir padengiame nauju sluoksniu.

Atsparumas atmosferos poveikiui — išsaugo savo savybes ne mažiau kaip 6 mėnesius.

Džiuvimo laikas — dangos džiuvimas ir virtimas į 0,1 mm storio plėvelę kambario temperatūroje vyksta apie 2 val. Pagreitinti džiuvimo procesą galime keliant išorės temperatūrą (ne daugiau 50 laipsnių) ir užtikrinant geresnį oro cirkuliaciją.

Pašalinimas — sudžiuvusi danga lengvai pašalinama rankomis ją tiesiog nuplėšiant arba galima pasitelkti suspausto oro srovę. Nesistenkite plėsti luobą, jei ji sušalo, nes tada ji tampa trapi ir lūžinėja.

Sąnaudos — su 1 (vienu) l/kg galima padengti 4-5 m² plotą, jei dengiama 0,3 mm (šlapiame pavidale) storio sluoksniu, kuris išdžiuvęs suformuoja 0,1 mm storio luobą, kuri ir užtikrina anksčiau išvardintas savybes.

Saugojimas — galima sandėliuoti 12 mėnesių, esant teigiamai oro temperatūrai (5-25 laipsniai pagal Celsijų). Skystam pavidale negalima sušaldyti.

Įrangos valymas — baigus darbą naudotą įrangą iš karto išplaukite švariu šaltu vandeniu.

Bendra informacija — prieš naudodami susipažinkite su naudojimo instrukcija ir rekomendacijomis. Proceso metu svarbu jų laikytis. Iškilus bet kokiam neaiškumui kreipkitės į platintoją. Supakuota plastikinėje talpoje po 15kg.

Gamintojas - Spray International.ltd , Jungtinė Karalystė
www.protectapeel.co.uk

Platintojas
+370-687-50245
Romualdas Kryžius
www.protectapeel.lt ; info@protectapeel.